



RevlaSil Fix

Cod. RE0067

Consolidante fissativo per finiture ai silicati di potassio.

RevlaSil Fix è un fissativo consolidante ai silicati di potassio e specifici additivi stabilizzanti e uniformanti di assorbimento. È ideale per preparare tutti i tipi di supporto minerale e costituire una valida base di ancoraggio.



SCHEDA TECNICA
Rev. 2-0226
RevlaSil Fix



Campi di applicazione

RevlaSil Fix è stato appositamente formulato per la preparazione di tutti i tipi di supporto minerale escluso il gesso in ogni sua forma. È indicato per applicazioni sia su intonaci nuovi sia su vecchie pitturazioni. Si consiglia di contattare l'ufficio tecnico qualora si voglia applicare il prodotto su sottofondi diversi.

Preparazione dei supporti

Per garantire un'applicazione ottimale, gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per un periodo di almeno 4-6 settimane, in modo che il naturale processo di carbonatazione possa completarsi. Anche i rappezzi devono essere adeguatamente maturati prima dell'applicazione. È essenziale eseguire una pulizia accurata della superficie, rimuovendo polvere e altre impurità che potrebbero ostacolare la penetrazione del prodotto. Le vecchie pitture devono essere coese e ben aderenti al supporto; qualora non lo fossero, dovranno essere completamente rimosse. Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con i prodotti adatti della linea RevlaRestore e/o RevlaRaso. Il prodotto va applicato su un fondo perfettamente asciutto.

Diluizione

Diluire il prodotto con acqua fino a un massimo del 100% in volume e mescolare delicatamente fino a ottenere una consistenza omogenea.

Applicazione

RevlaSil Fix deve essere applicato a pennello o rullo dopo essere stato correttamente diluito. Attendere almeno 12-24 ore e applicare la finitura. In ogni caso, prima di procedere con l'applicazione del prodotto, accertarsi che le temperature ambientali, del sottofondo e del prodotto siano comprese tra +5 °C e +35 °C.

Resa

16-20 m²/lt

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

Primer fissanti. Valore limite UE di COV (cat. A/h): 30 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/L di COV.

Avvertenze

Prodotto per uso professionale. In caso di applicazioni diverse da quelle riportate in scheda è bene effettuare preventivamente un controllo di idoneità e/o contattare il servizio tecnico Revla per approfondimenti. Verificare sempre prima dell'applicazione la corrispondenza di colore, consistenza ed aspetto.



SCHEDA TECNICA

Rev. 2-0226

RevlaSil Fix



Eventuali reclami in merito non saranno accettati ad applicazione effettuata. Conservare il prodotto al riparo dal gelo e assicurarsi di chiudere correttamente la confezione dopo l'uso, evitando di diluire il prodotto erroneamente. Qualora il prodotto venga utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito, potrebbe non garantire una buona facilità di applicazione e distensione. Durante l'applicazione, il supporto deve essere sufficientemente asciutto, evitando l'uso del prodotto su superfici con umidità di risalita. Proteggere le superfici trattate per almeno 24 ore dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere, fino al completamento della loro essiccazione profonda. Per evitare problematiche durante l'applicazione, è fondamentale evitare di lavorare sotto la luce diretta del sole, in giornate particolarmente ventose o calde, in presenza di nebbia, alta umidità, pioggia o gelate notturne imminenti. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per un periodo minimo di 4-6 settimane per consentire la completa carbonatazione superficiale. Anche i rappezzi appena fatti devono essere lasciati maturare correttamente prima di procedere con l'applicazione. I silicati sono sostanze reattive, quindi, prima di iniziare l'applicazione, è necessario proteggere adeguatamente superfici come vetri, marmi, serramenti metallici, piastrelle e qualsiasi altra area che non debba essere verniciata. Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del sottofondo e del prodotto durante l'applicazione e l'asciugatura siano comprese tra +5 °C e +35 °C e umidità relativa massimo 75%. La temperatura ed il tasso di umidità possono accelerare (se elevati) o rallentare (se troppo bassi) anche drasticamente il processo di maturazione, fino a fermarlo del tutto.

Sicurezza

Proteggere occhi e mani durante l'applicazione. Consultare e tenere a disposizione la versione più aggiornata della Scheda di Sicurezza per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto.

Note

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Tutta la documentazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti a marchio Revla® è disponibile nella sua forma più aggiornata sul sito aziendale www.revla.it. Inoltre, la nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.



SCHEDA TECNICA
Rev. 2-0226
RevlaSil Fix



Confezione	Secchio da 13 lt, 5 lt
Pallet	13 lt. 33 pz. - 5 lt. 80 pz.
Colore	Incolore
Finitura	Opaco
Gralunometria	< 0,1 mm
Temperatura d'impiego	Da +5 °C a +35 °C
Vita di stoccaggio	12 mesi nelle confezioni integre in luogo asciutto e protetto tra +5°C a +35°C
Massa volumica	1,02 - 1,1 g/ml
Spessore film secco	25 µm
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Tipo di legante	Resine sintetiche in emulsione e silicato di potassio stabilizzato
Asciutto al tatto	2-4 h
Essiccazione in profondità	18-24 h
Sovraverniciabilità	12 h
Strumenti di applicazione	Pennello, rullo, airless
Pulizia degli attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.
Permeabilità al vapore acqueo	Secondo EN ISO 7783-2 Prestazione: Sd = 0,02 m
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	Secondo EN 1062-3 Prestazione: W > 150 gr/m ²
Sostanze pericolose	v. SDS