



## AcrilPro Coat 0,3

Cod. RE0085

**Rivestimento acrilico per esterni e interni ad altissima resistenza. Aspetto rasatello compatto da 0,3 mm.**

AcrilPro Coat 0,3 è un rivestimento acrilico per esterno e interno. Offre eccellenti caratteristiche in termini di idrorepellenza e elasticità, combinando un'applicazione estremamente facile con un'adesione ottimale sui supporti. AcrilPro Coat 0,3 contiene speciali preservanti che forniscono una protezione preventiva contro la formazione di alghe e funghi, assicurando una protezione duratura nel tempo. Inoltre, il legante utilizzato conferisce al rivestimento una resistenza elevata agli alcali e agli agenti atmosferici. Granulometria 0,2-0,3 mm.



**SCHEDA TECNICA**  
Rev. 2-0226  
**AcrilPro Coat 0,3**



### **Campi di applicazione**

AcrilPro Coat 0,3 è stato appositamente formulato per applicazioni su superfici murali esterne ed interne sia di nuove costruzioni che di edifici di interesse storico ed artistico. Il prodotto è adatto per applicazioni su superfici murali cementizie, in malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate. È inoltre idoneo per superfici murali con sistema di isolamento termico a cappotto. Si consiglia di contattare l'ufficio tecnico qualora si voglia applicare il prodotto su sottofondi diversi.

### **Preparazione dei supporti**

Per l'applicazione su supporti nuovi, è fondamentale che il supporto sia ben stagionato, omogeneo, pulito e privo di tracce di disarmante o altre sostanze estranee. È consigliato rispettare i tempi di stagionatura del supporto e applicare una mano di primer Acril Fondo e attendere 12/24 ore prima di procedere con ulteriori applicazioni. Nel caso di supporti vecchi e degradati, è necessario eseguire un'accurata pulizia della superficie, rimuovendo eventuali residui di pittura o rivestimento preesistente, sporco, grasso e altre impurità attraverso spazzolatura, sabbiatura o utilizzo di idropulitrice a vapore. Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con i prodotti adatti della linea RevlaRestore e/o RevlaRaso. Se si riscontrano muffe o vegetazione, si dovrà applicare il trattamento risanante Revla. Dopo aver verificato che la superficie sia completamente asciutta, si potrà procedere con una mano di Acril Fondo o in caso di supporti molto sfarinanti e degradati una mano di RevlaFix ed attendere 12/24 ore. In situazioni di forte degrado, si consiglia di contattare l'ufficio tecnico.

### **Diluizione**

Pronto all'uso. Diluire il prodotto con acqua fino a un massimo del 5% in volume ad occorrenza. Mescolare delicatamente il prodotto prima dell'applicazione fino a ottenere una consistenza omogenea.

### **Applicazione**

Applicare il prodotto uniformemente con taloscia di plastica o di acciaio inox in un'unica mano. Prima che il prodotto inizia a filmare in superficie, lisciare con la taloscia di plastica in senso lineare o circolare, secondo l'effetto desiderato. In ogni caso, prima di procedere con l'applicazione, accertarsi che le temperature ambientali, del sottofondo e del prodotto siano comprese tra +5 °C e +35 °C.

### **Resa**

1,6-1,8 m<sup>2</sup>/lt



SCHEDA TECNICA  
Rev. 2-0226  
AcrilPro Coat 0,3



### **Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV (cat. A/c): 40 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/L di COV.

### **Avvertenze**

Prodotto per uso professionale. In caso di applicazioni diverse da quelle riportate in scheda è bene effettuare preventivamente un controllo di idoneità e/o contattare il servizio tecnico Revla per approfondimenti. Verificare sempre prima dell'applicazione la corrispondenza di colore, consistenza ed aspetto. Eventuali reclami in merito non saranno accettati ad applicazione effettuata. Conservare il prodotto non diluito al riparo dal gelo e assicurarsi di chiudere correttamente la confezione dopo l'uso. Un fondo non adeguatamente planare può rendere necessaria l'applicazione di due mani di prodotto per l'ottenimento del migliore risultato estetico. Durante l'applicazione, il supporto deve essere sufficientemente asciutto. Proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere, fino al completamento della loro essiccazione profonda. Evita di applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole, in giornate ventose o particolarmente calde, durante condizioni di alta umidità o in presenza di pioggia e gelate notturne imminenti. Non applicare la stessa partita di prodotto su una facciata in caso di interruzioni, e per evitare disomogeneità, completa la testata senza fare pause. Se le superfici sono molto estese, prevede interruzioni in corrispondenza di pluviali o giunti tecnici per garantire una finitura uniforme. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per un periodo minimo di 4-6 settimane per consentire la completa carbonatazione superficiale. Anche i rappezzi appena fatti devono essere lasciati maturare correttamente prima di procedere con l'applicazione. Per una perfetta miscelazione del colorante, è consigliato l'uso di una spatola per favorire l'omogeneizzazione, seguito da una miscelazione al mixer per almeno 10 minuti. Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del sottofondo e del prodotto durante l'applicazione e l'asciugatura siano comprese tra +5 °C e +35 °C e umidità relativa massimo 75%. La temperatura ed il tasso di umidità possono accelerare (se elevati) o rallentare (se troppo bassi) anche drasticamente il processo di maturazione, fino a fermarlo del tutto. Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (+5°C / +35°C; U.R. max. 75%). La presenza di ponteggi, l'uso di materie prime naturali e l'impossibilità di controllare le condizioni atmosferiche e del sottofondo possono portare a segni di ripresa e disomogeneità di cui Alver Group S.r.l non si ritiene responsabile.

### **Sicurezza**

Proteggere occhi e mani durante l'applicazione. Consultare e tenere a disposizione la versione più aggiornata della SDS per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto.



SCHEDA TECNICA  
Rev. 2-0226  
AcrilPro Coat 0,3



### Note

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Tutta la documentazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti a marchio Revla® è disponibile nella sua forma più aggiornata sul sito aziendale [www.revla.it](http://www.revla.it). Inoltre, la nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.



|                                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Confezione</b>                                      | Secchio da 13 lt                                                               |
| <b>Pallet</b>                                          | 33 pz.                                                                         |
| <b>Colore</b>                                          | Bianco, Tinte da cartella                                                      |
| <b>Finitura</b>                                        | Opaca                                                                          |
| <b>Gralunometria</b>                                   | 0,2-0,3 mm                                                                     |
| <b>Temperatura d'impiego</b>                           | Da +5 °C a +35 °C                                                              |
| <b>Vita di stoccaggio</b>                              | 12 mesi nelle confezioni integre in luogo asciutto e protetto tra +5°C a +35°C |
| <b>Massa volumica</b>                                  | 1,70 - 1,82 g/ml                                                               |
| <b>Viscosità brookfield cps</b>                        | 50000 - 70000                                                                  |
| <b>Spessore film secco</b>                             | 1-1,2 mm                                                                       |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                         | Non infiammabile                                                               |
| <b>Tipo di legante</b>                                 | Acrilico                                                                       |
| <b>Asciutto al tatto</b>                               | 4-5 h                                                                          |
| <b>Essiccazione in profondità</b>                      | 18-24 h                                                                        |
| <b>Idrorepellenza</b>                                  | 48 h                                                                           |
| <b>Presa di sporco</b>                                 | Media-bassa                                                                    |
| <b>Strumenti di applicazione</b>                       | Taloscia di plastica e acciaio inox.                                           |
| <b>Pulizia degli attrezzi</b>                          | Con acqua, subito dopo l'uso.                                                  |
| <b>Permeabilità al vapore acqueo</b>                   | Secondo EN ISO 7783 Prestazione: Classe V2                                     |
| <b>Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua</b> | Secondo EN 1062-3 Prestazione: W3                                              |
| <b>Sostanze pericolose</b>                             | v. SDS                                                                         |