



RevlaFix

Cod. RE0090

Consolidante fissativo acrilico.

RevlaFix è un fissativo consolidante acrilico ad altissima resistenza per esterno ed interno. È ideale per stabilizzare e uniformare gli assorbimenti dei supporti e costituire una valida base di ancoraggio.



SCHEDA TECNICA
Rev. 2-0226
RevlaFix



Campi di applicazione

RevlaFix è stato appositamente formulato per consolidante e come pre-trattamento per tutte le superfici interne ed esterne prima dell'applicazione di pitture e rivestimenti. È ideale per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione della finitura sul supporto. È indicato, inoltre, per applicazioni sia su superfici nuove sia su vecchie pitturazioni. Si consiglia di contattare l'ufficio tecnico qualora si voglia applicare il prodotto su sottofondi diversi.

Preparazione dei supporti

Per garantire un'applicazione ottimale, gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per un periodo di almeno 4-6 settimane, in modo che il naturale processo di carbonatazione possa completarsi. Anche i rappezzi devono essere adeguatamente maturati prima dell'applicazione. È essenziale eseguire una pulizia accurata della superficie, rimuovendo polvere e altre impurità che potrebbero ostacolare la penetrazione del prodotto. Le vecchie pitture devono essere coese e ben aderenti al supporto; qualora non lo fossero, dovranno essere completamente rimosse. Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con i prodotti adatti della linea RevlaRestore e/o RevlaRaso. Il prodotto va applicato su un fondo perfettamente asciutto.

Diluizione

Diluire il prodotto con acqua fino a un massimo del 100% in volume in esterno e del 500% in volume in interno e mescolare delicatamente fino a ottenere una consistenza omogenea.

Applicazione

RevlaFix deve essere applicato a pennello o rullo dopo essere stato correttamente diluito. Per garantire una distribuzione uniforme del prodotto sulla superficie trattata è consigliabile aggiungere prima dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale, circa il 2%. In questo modo, il prodotto diventa facilmente tracciabile durante l'applicazione, assicurando un risultato ottimale. Attendere almeno 12-24 ore e applicare la finitura. In ogni caso, prima di procedere con l'applicazione del prodotto, accertarsi che le temperature ambientali, del sottofondo e del prodotto siano comprese tra +5 °C e +35 °C.

Resa

16-20 m²/lt (1:1) 28-32 (1:5)

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

Primer fissanti. Valore limite UE di COV (cat. A/h): 30 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/L di COV.



SCHEDA TECNICA
Rev. 2-0226
RevlaFix



Avvertenze

Prodotto per uso professionale. In caso di applicazioni diverse da quelle riportate in scheda è bene effettuare preventivamente un controllo di idoneità e/o contattare il servizio tecnico Revla per approfondimenti. Verificare sempre prima dell'applicazione la corrispondenza di colore, consistenza ed aspetto. Eventuali reclami in merito non saranno accettati ad applicazione effettuata. Conservare il prodotto al riparo dal gelo e assicurarsi di chiudere correttamente la confezione dopo l'uso, evitando di diluire il prodotto erroneamente. Qualora il prodotto venga utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito, potrebbe non garantire una buona facilità di applicazione e distensione. Durante l'applicazione, il supporto deve essere sufficientemente asciutto, evitando l'uso del prodotto su superfici con umidità di risalita. Proteggere le superfici trattate per almeno 24 ore dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere, fino al completamento della loro essiccazione profonda. Per evitare problematiche durante l'applicazione, è fondamentale evitare di lavorare sotto la luce diretta del sole, in giornate particolarmente ventose o calde, in presenza di nebbia, alta umidità, pioggia o gelate notturne imminenti. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per un periodo minimo di 4-6 settimane per consentire la completa carbonatazione superficiale. Anche i rappezzi appena fatti devono essere lasciati maturare correttamente prima di procedere con l'applicazione. Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del sottofondo e del prodotto durante l'applicazione e l'asciugatura siano comprese tra +5 °C e +35 °C e umidità relativa massimo 75%. La temperatura ed il tasso di umidità possono accelerare (se elevati) o rallentare (se troppo bassi) anche drasticamente il processo di maturazione, fino a fermarlo del tutto.

Sicurezza

Proteggere occhi e mani durante l'applicazione. Consultare e tenere a disposizione la versione più aggiornata della Scheda di Sicurezza per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto.

Note

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Tutta la documentazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti a marchio Revla® è disponibile nella sua forma più aggiornata sul sito aziendale www.revla.it. Inoltre, la nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.



Confezione	Secchio da 13 lt, 5 lt, 1 lt
Pallet	13 lt. 33 pz. - 5 lt. 80 pz. - 1 lt. 384 pz.
Colore	Incolore
Finitura	Opaca
Gralunometria	<0,1 mm
Temperatura d'impiego	Da +5 °C a +35 °C
Vita di stoccaggio	12 mesi nelle confezioni integre in luogo asciutto e protetto tra +5°C a +35°C
Massa volumica	1,02 - 1,1 g/ml
Viscosità brookfield cps	250
Spessore film secco	25 µm
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Tipo di legante	Acrilico
Asciutto al tatto	2-4 h
Essiccazione in profondità	5-6 h
Sovraverniciabilità	12-24 h
Strumenti di applicazione	Pennello, rullo o airless
Pulizia degli attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.
Permeabilità al vapore acqueo	Secondo UNI EN ISO 7783-2 Prestazione: Classe V1
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	Secondo UNI EN 1062-3 Prestazione: W3
Sostanze pericolose	v. SDS